

CEPSASFALT 100/150

DEFINICIÓN:

Betún asfáltico que cumple con las especificaciones del B 100/150 recogidas en la norma UNE EN 12591.

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Betún Original				
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	100	150
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	39	47
Índice de penetración	-	EN 12591	-1,5	+0,7
Punto de fragilidad Fraass	°C	EN 12593	-	-12
Solubilidad	%	EN 12592	99,0	-
Punto de inflamación	°C	EN 2592	230	-
Residuo después de película fina y rotativa				
Variación de masa	%	EN 12607-1	-	0,8
Penetración (25 °C; 100 g; 5 s)	% p.o.	EN 1426	43	-
Variación del punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	-	12

APLICACIONES:

- Riegos con gravilla.
- Reciclados en caliente.
- Fabricación de productos bituminosos derivados.

Revisión nº2 - Aprobado: 01/09/2021 - Próxima revisión: 01/09/2026

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO:

- Temperatura de mezcla (°C): > 100.
- Temperatura de trabajo del ligante (°C): > 100.
- Temperatura máxima de calentamiento (°C): 155.