

INDUSFALT 85/20

DEFINICIÓN:

Betún asfáltico obtenido a partir de crudos de petróleo por destilación u otros métodos de refinado y posterior aditivación con modificadores reológicos.

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	15	25
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	80	90
Pérdida por calentamiento	%	EN 13303	-	0,5
Punto de inflamación	°C	EN 2592	250	-

APLICACIONES:

- Materia prima para la preparación de productos posteriormente utilizados como soluciones impermeabilizantes en construcción, sellado de juntas de hormigón, fabricación de pinturas asfálticas o como componentes de membranas impermeabilizantes.

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO:

- 110 – 160°C.