

INDUSFALT E

DEFINICIÓN:

Betún asfáltico utilizado como base en la fabricación de emulsiones bituminosas.

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Betún Original				
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	160	220
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	35	43
Punto de fragilidad Fraass	°C	EN 12593	-	-15
Solubilidad	%	EN 12592	99,0	-
Punto de inflamación	°C	EN 2592	220	-
Residuo después de película fina y rotativa				
Variación de masa	%	EN 12607-1	-	1,0
Penetración (25 °C; 100 g; 5 s)	% p.o.	EN 1426	37	-
Variación del punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	-	12

APLICACIONES:

→ Fabricación de emulsiones bituminosas.

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO:

→ Temperatura para la fabricación de la emulsión (°C): 120-140.

Revisión nº5 - Aprobado: 01/09/2021 - Próxima revisión: 01/09/2026