

CEPSASFALT 60/70

Betún asfáltico que cumple con las especificaciones del B 60/70 de la Norma ASTM D-946.

ESPECIFICACIONES

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Betún Original				
Penetración (25°C)	0,1 mm	ASTM D5	60	70
Ductilidad	cm.	ASTM D113	100	--
Solubilidad	%	ASTM D2042	99,0	--
Punto de inflamación	°F	ASTM D92	450	--
Resistencia al endurecimiento a 163°C (ASTM D1754)				
Penetración retenida	%	ASTM D5	47	--
Ductilidad	°C	ASTM D113	75	--

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO

- > Temperatura de mezcla (°C): 150 - 160.
- > Temperatura de trabajo del ligante (°C): 150 - 160.
- > Temperatura de compactación (°C): 145 - 155.

APLICACIONES

- > Mezclas bituminosas en caliente.